



# DATENBLATT / DATA SHEET

## SF-TT-150

### Beschreibung:

ADDENSEO **SOFTFLUOR**<sup>®</sup>-TT 150 "PREMIUM" HIGH DENSITY  
100% PTFE Gewindedichtband, zur problemlosen Abdichtung für  
nahezu alle Gewindearten und Medien.

### Description:

ADDENSEO **SOFTFLUOR**<sup>®</sup>-TT 150 "PREMIUM" HIGH DENSITY  
100% PTFE thread sealing tape, easy usage for almost all  
thread types and media.



## Technische Daten / Technical Data – SF-TT 150

Notizen / Notes:	<p><b>SF-TT 150</b> ist für den Einsatz als Universaldichtung bestens geeignet!</p> <p><b>SF-TT 150</b> dichtet gegen ein breites Spektrum von Medien, Gas und Flüssigkeiten ab. <b>SF-TT 150</b> eignet sich bestens für eine Vielzahl von Gewinden. Leicht zu installieren, sehr gut auch bei großen Durchmesser anwendbar. Versprödet, quillt und klebt nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Unbrennbar</b></li><li>• <b>FDA Konform   EU 1935-2004   EU10/2011</b></li><li>• <b>DIN EN 1797-1</b></li><li>• <b>WRAS Zulassung</b></li><li>• <b>TÜV Überwacht</b></li></ul>
	<p><b>SF-TT 150</b> is designed for use as an universal seal!</p> <p><b>SF-TT 150</b> seals against a wide range of media, gas and liquids. <b>SF-TT 150</b> is ideally suited for a variety of threads. Easy to install, very well applicable to large diameter. Brittle, swell and does not stick.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Non-flammable</b></li><li>• <b>FDA Conformity   EU 1935-2004   EU10/2011</b></li><li>• <b>DIN EN 1797-1</b></li><li>• <b>WRAS Approval</b></li><li>• <b>TÜV supervised</b></li></ul>
<p><a href="http://www.addenseo.com">www.addenseo.com</a> <a href="mailto:info@addenseo.com">info@addenseo.com</a></p>	

### Einsatzbereiche | Services

Zulässige Temperatur   Peak Temperature:	+ 260°C
Min. Temperatur   min. Temperature	- 240°C
pH-Bereich   pH-Range	0 - 14

### Physikalische Eigenschaften | Physical Properties:

Materialstärke   Material thickness	0,1 mm
Materialbreite   Material width	12 mm
Spulenlänge   Length of Spool	12 Meter
Dichte   Density	150 g/m <sup>2</sup>
PTFE Anteil   PTFE content	100%

### Anwendung | Application:

Das **SOFTFLUOR**<sup>®</sup> **SF-TT "PREMIUM" HIGH DENSITY** Gewindedichtband wird stramm über die Gewinde gewickelt und mit 100% überlappt. Am Gewindeende wird das TT-Band abgerissen und angedrückt. Das Gewindedichtband ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt.

The **SOFTFLUOR**<sup>®</sup> **SF-TT "PREMIUM" HIGH DENSITY** thread sealing tape is wound tightly on the thread and overlapped by 100%. At the end of the thread TT-tape is torn off and pressed. The thread seal tape is intended for single use only.

**ADDENSEO**<sup>®</sup> International GmbH  
Hermann-Oberth-Straße 9  
D-85640 Putzbrunn  
Tel: +49(0)89 45678 59 -0  
Mail: [info@addenseo.com](mailto:info@addenseo.com)